

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON	
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE TYPE DE COMPOSITION	PORCELANA PORCELAIN PORCELAINE
PRESENTACIÓN PRESENTATION PRESENTATION	PORCELANA PORCELAIN PORCELAINE
PRESENTACIÓN PRESENTATION PRESENTATION	PASTA EXTRUSIONADA PLASTIC BODY PATE ETIRAGE
HUMEDAD DE SUMINISTRO (%) SUPPLY HUMIDITY APPORT D'HUMIDITÉ	>19%
DUREZA HARDNESS DURETÉ	0.7-1.25 kg/cm ²

CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES APRES CUISSON	
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) FIRING TEMPERATURE -EN TEMPERATURE DE CUISSON	1280-BIZCOCHADO: 1000°- 1060°C -COCCIÓN: 1240°C – 1280 °C.
COLOR COLOUR COULEUR	EN ATMOSFERA OXIDANTE: COLOR BLANCO
PÉRDIDA AL FUEGO (%) LOST ON IGNITION PERTE AU FEU	
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE RETRAIT CUISSON	-EN SECO (110°C) : 4-5 % -TOTAL .- (Cocido 1280°C) : 10-14 %
POROSIDAD (1280° C)	< 0.5 %
DEFORMACIÓN PIROPLÁSTICA (1280°C):	BARRA SIN ESMALTAR 15 ± 5 mm.

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATTIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE..