

Amsterdam Standard Series - carta de colores

Blanco cinc	Blanco titanio	Buff titanio C	Buff titanio O	Amarillo Náp. C	Amar. Náp. verde	Amarillo Náp. O	Amarillo Náp. rojo C	Amarillo Náp. rojo
+++ 104  PW7	+++ 105  PW6	+++ 289  PW6/PY42	+++ 290  PW6/PR101/PBk11	+++ 222  PW6/PY42	+++ 282  PW6/PY42/PG7	+++ 223  PW6/PBr24/PY154	+++ 292  PW6/PY42/PR101	+++ 224  PW6/PBr24/PO73
Am. níquel titanio	Verde amarillento	Amarillo azo. lim.	Amarillo	Amarillo azo C	Amarillo transp. M	Amarillo azo medio	Amarillo azo O	Amarillo oro
+++ 274  PY184/PW6	+++ 243  PY74/PG7	++ 267  PY3	++ 275  PY3/PY74	+++ 268  PY74	+++ 272  PY128	++ 269  PY74	++ 270  PY74/PO34	++ 253  PY74/PO34/PW6
Anaranjado	Bermellón	Rojo naftol C	Rojo naftol M	Rojo transp. M	Rojo pyrrole	Rojo naftol O	Carmin	Magenta primario
++ 276  PO34/PY74	++ 311  PO34/PY74	++ 398  PR112/PY74	++ 396  PR112	+++ 317  PR209	+++ 315  PR254	++ 399  PR112/PR23	++ 318  PR23	+++ 369  PV19
Rojo perm. púrp.	Rosa quinacridona	Rosa Venecia	Rosa de Persia	Rosa claro	Rosa quinacridona C	Violeta rojo perm. C	Violeta rojo perm.	Caput mort. violeta
+++ 348  PV19	+++ 366  PV19	++ 316  PW6/PR112/PY42	+++ 330  PW6/PV19/PR101	+++ 361  PV19/PW6	+++ 385  PV19/PW6	+++ 577  PR122/PW6	+++ 567  PV19/PV23	+++ 344  PV19/PBk7/PW6
Violeta azul perm.	Azul viol.ultram.	Azul viol.ultram. C	Gris azulado	Azul ultramar	Azul cobalto oltrem.	Cian primario	Azul ftalo	Azul manganeso ftalo
+++ 568  PV23/PV19	+++ 507  PV15/PW6	+++ 519  PW6/PB29	+++ 562  PW6/PB15/PBk7	+++ 504  PB29	+++ 512  PB29	+++ 572  PB15/PW6	+++ 570  PB15	+++ 582  PB15/PG7
Azul real	Azul brillante	Azul celeste C	Azul de Prusia ftalo	Verde azulado	Azul turquesa	Verde turquesa	Verde amarillento	Verde brillante
+++ 517  PW6/PB15	+++ 564  PB15/PG7/PW6	+++ 551  PW6/PB15/PG7	+++ 566  PB15/PBk7	+++ 557  PB15/PG7	+++ 522  PB15/PG7/PW6	+++ 661  PW6/PG7/PB15	+++ 617  PG7/PY74	+++ 605  PG7/PY74
Verde permanente C	Verde P. Veronés	Verde permanente O	Verde ftalo	Verde oliva C	Verde oliva O	Verde vejiga	Ocre amarillo	Ocre oro
+++ 618  PG7/PY74	+++ 615  PG7/PY74/PW6	+++ 619  PG7/PY74	+++ 675  PG7	+++ 621  PG7/PY74/PY42	+++ 622  PG7/PY42/PR101	+++ 623  PG7/PY42/PR101	+++ 227  PY42	+++ 231  PR101/PY74
Tierra Siena nat.	Tierra Siena tost.	Tierra sombra natural	Tierra sombra tost.	Pardo Van Dyck	Gris cálido	Gris neutro	Gris Payne	Negro bujía
+++ 234  PY42	+++ 411  PR101	+++ 408  PY42/PBk11	+++ 409  PR101/PBk11	+++ 403  PBk11/PR101	+++ 718  PW6/PBk11/PR101	+++ 710  PW6/PBk7/PY42	+++ 708  PBk7/PB15/PV19	+++ 702  PBk7
Negro óxido								
+++ 735  PBk11								

Amsterdam Standard Series Specialties - carta de colores

Amarillo reflex	Anaranjado reflex	Rosa reflex	Verde reflex	Plata	Oro claro	Oro oscuro	Cobre	Bronce
*256 	*257 	*384 	*672 	+++ 800  PW6/PW15/PW20/PBk11	+++ 802  PW6/PW20/PR101	+++ 803  PW6/PW20/PR101	+++ 805  PW20/PR101	+++ 811  PW20/PR101
Estaño	Grafito	Blanco perla	Amarillo perla	Rojo perla	Azul perla	Violeta perla	Verde perla	
+++ 815  PW6/PW15/PW20/PBk11	+++ 840  PW6/PW15/PW20/PBk7	+++ 817  PW6/PW15/PW20	+++ 818  PW6/PW15/PW20	+++ 819  PW6/PW15/PW20	+++ 820  PW6/PW15/PW20	+++ 821  PW6/PW15/PW20	+++ 822  PW6/PW15/PW20	

Explicación de los signos de izquierda a derecha
Ejemplo:

Amarillo Náp. O

+++ 223  PW6/PBr24/PY154

Letra detrás del nombre del color:
C = claro, M = medio, O = oscuro

Grado de resistencia a la luz
+++ = un mínimo de 100 años de solidez bajo i
luminación de museo (61 colores)
++ = 25 - 100 años de solidez bajo iluminación de museo
(12 colores)
+ = 10 - 25 años de solidez bajo iluminación de museo
° = 0 - 10 años de solidez bajo iluminación de museo

La resistencia a la luz ha sido testada a partir de
la norma ASTM D4303.

Transparencia/opacidad
 = transparente (8 colores)
 = semitransparente (11 colores)
 = semiopaco (23 colores)
 = opaco (31 colores)

223 = número del color

PW6/PBr24/PY154 = pigmentos utilizados