

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN			
BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES			
CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON			
TIPO DE COMPOSICIÓN		PORCELANA BLANCA	
COMPOSITION TYPE		PORCELAIN WHITE	
TYPE DE COMPOSITION		PORCELAINE BLANCH	
PRESENTACIÓN		PASTA EXTRUSIONADA	
PRESENTATION		PLASTIC BODY	
PRESENTATION		PATE ETIRAGE	
HUMEDAD (%)		20%	
WATER PERCENTAGE			
APPORT D'HUMIDITÉ			
CONSISTENCIA PENETRÓMETRO		0,9 - 1,1 kg/cm²	
PENETROMETER PT-207 Øcm²/ Size			
INDICE DE PLASTICIDAD		25,55%	
PFEFFERKORN			
PLASTICITY INDEX			
CONTRACCIÓN SECADO (a 110°C)		4,5%	
DRYING SHRINKAGE 110° C			
RETRAIT SECHAGE			
CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN			
AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES			
CARACTERISTIQUES APRES CUISSON			
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C)		1280 °C	
FIRING TEMPERATURE			
TEMPERATURE DE CUISSON			
COLOR DE COCCIÓN (CieLab)		L 81,66 a-0,6 b 5,98	
FIRED COLOUR (CieLab)			
PÉRDIDA AL FUEGO (%)		7,7%	
LOST ON IGNITION			
PERTE AU FEU			
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%)		10%	
FIRING SHRINKAGE			
RETRAIT CUISSON			
ABSORCIÓN DE AGUA (%)		0,1%	
WATER ABSORPTION			
ABSORPTION D'EAU			
COEFICIENTES DE DILATACIÓN (x10 ⁻⁷ °C ⁻¹)		α (50 - 300)	55,29
		α (300 - 500)	64,51
		α (500 - 650)	80,61
THERMAL EXPANSION			
COEFFICIENT DE DILATATION			

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE..